PRIMÁRIO WASH PRIMER VERDE

CÓD. 210050

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

É um primário formulado à base de resinas fenólicas curáveis com ácidos e butiral poliviníllicas, pigmentos e cargas selecionadas. É um primário de aderência que permite obter películas com boa resistência à corrosão, à luz e à água, tem excelente aderência sobre diversos substratos.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Indicado para promover aderência em substratos onde se torna difícil a aplicação de outros materiais

- Interior: Adequado
- Exterior: Adequado

SUPORTES

Aço, ferro, zinco, alumínio e ligas de metais leves

CARACTERÍSTICAS

Número de componentes:	1
Endurecedores possíveis:	Não aplicável
Cor:	Verde
Acabamento:	Mate
Sólidos em volume (teórico):	35 ± 3 %
Teor de COV:	Base: 652 g/L Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável
Ponto de inflamação:	Consultar *Ficha de Dados de Segurança*
Espessura por demão:	Húmida: 25 µm Seca: 8 - 10 µm
Rendimento teórico:	35 m^2/L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada
Secagens:	Secagem por evaporação do solvente e oxidação

Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa
10ºC	---	---
20ºC	10 minutos	4 a 5 horas
30ºC	---	---

Intervalos de repintura: 24 horas
(Aplicar a tinta de acabamento no máximo até 3 meses após a aplicação do primário)

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

PRIMÁRIO WASH PRIMER VERDE

CÓD. 210050

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies a pintar devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras, calamina, ferrugem, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes. AÇO, FERRO - Preferencialmente, as superfícies devem ser preparadas com projeção de jato abrasivo ao grau Sa 2 ½, segundo a norma ISO 8501-1. Caso não seja possível, efetuar uma limpeza mecânica ao grau St 3. É conveniente garantir um perfil de rugosidade de 1/3 a 1/4 da espessura total do esquema a aplicar.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície. Homogeneizar muito bem antes de utilizar, evitando incorporar bolhas de ar, efetuando a diluição recomendada. Em espaços fechados assegurar suficiente exaustão do ar durante o processo de secagem. **Condições ambientais na aplicação:** Temperatura do suporte – 5ºC acima do ponto de orvalho Temperatura ambiente – 5 a 30ºC Humidade relativa - <80%
DADOS PARA APLICAÇÃO	**Proporção de mistura:** Não aplicável **Diluente:** Diluente Wash Primer **Diluente de limpeza:** Diluente usado na diluição do produto ou Diluente Celuloso **Tempo de vida útil da mistura:** Não aplicável
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	**Pistola convencional** Bico: 0.06 ‘’ (1.5 mm) Pressão de trabalho: 2,5 – 3.5 bar Diluição: 0 – 15 % em volume **Pistola airless** Não aplicável **Trincha, Rolo** Não aplicável
HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES	Não disponível

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

PRIMÁRIO WASH PRIMER VERDE

CÓD. 210050

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagem:

1 litro	5 litros	20 litros

Prazo de validade:

1 ano

Em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local seco e fresco.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Usar sempre equipamento de proteção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

DATA DE REVISÃO

Fevereiro 2025

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia