GLASEADOR

CÓD. 379023

UTILIZAÇÃO

O Glaseador é um produto de natureza pigmentada contendo ligante, pigmentos e solventes que realçam o veio/poro da madeira, com boa capacidade de uniformização de cor.

Este produto é de fácil aplicação e a sua repintura pode ser feita com qualquer tipo de produto de base solvente.

O Glaseador é um produto destinado a colorir superfícies em madeira na indústria do mobiliário e outras industrias de madeira, e é recomendado para mobiliário interior para conferir relevo de cor a frisos, molduras e juntas de mobiliário.

COMPONENTES

1 componente

Diluente de Limpeza
4410000000 - Diluente Limpeza 10906 ou
4401000000 - Diluente Celuloso 106

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cores	0100- preto A158- mel 8532- castanho 8978- castanho claro 8639 -castanho escuro
Massa Volúmica (20°)	1,00±0,10 Kg/L
Aspecto/Brilho da película seca	Mate
Teor de Sólidos	ca. 36%
COV	64 % (na forma de fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar isenta de gorduras ou poeiras, colas, resinas e outras impurezas. As superfícies devem ser tratadas e lixadas cuidadosamente com lixa de grão 180 ou grão 220.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airmix, trincha, imersão
Diluição Recomendada	Produto normalmente aplicado à viscosidade de fornecimento
Secagem (20ºC, 60% H.R.)	Seco ao Tacto: ca. 15 minutos Repintura: 1 hora
Espessura por Demão	Pistola Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m^2): 20 - 30 **Máximo (g/ m^2): 30** Sem diluição Trincha Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m^2): 20 - 30 **Máximo (g/ m^2): 30**

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

GLASEADOR

CÓD. 379023

		Sem diluição Imersão Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m^2): - **Máximo (g/ m^2): -** Sem diluição **Observação:** Não se define o nº demãos / passagens, pois a tonalidade pode variar mediante a tonalidade e o efeito que se quer obter na peça.
	Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 15 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 % Humidade da madeira: 8 - 14% Secagem em estufa Temperatura: 25 - 28°C

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

Para se obter o efeito decorativo ou efeito envelhecido/antigo:
- Aplicação do Tapa Poros Poliuretano diluído com 20 a 25% Diluente
- Proceder á lixagem da superfície com lixa grão 320 e fazer o despoeiramento.
- Aplicação do Glaseador tal e qual é fornecido
- Após secagem, remover maior ou menor quantidadade de Glaseador conforme o gosto do consumidor de modo a realçar mais ou menos a sua cor
- Aplicação de uma demão de Verniz de protecção, de acordo com o brilho pretendido

Nota: Deve-se agitar com cuidado o Glaseador antes de se proceder á sua utilização

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Glaseador: 1 ano, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Glaseador pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas, máscara de protecção e vestuário apropriado. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, usando Diluente Celuloso 106 ou Diluente de Limpeza 10906. **Não deitar os residuos no esgoto**. Manter fora do alcance das crianças.
Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.
Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Maio de 2025

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia