LACAMIL 2 MB PRETO 7965

CÓD. 2202520100

UTILIZAÇÃO

Esmalte Poliuretano que proporciona acabamento meio brilho, com boa cobertura e lacagem. Produto com boa resistência ao risco e dureza superficial.

Utilização recomendada para a indústria de mobiliário: cozinha, casa banho, acessórios, etc e outras indústrias da madeira.

COMPONENTES

2 componentes:
2202520100 - Esmalte Lacamil 2 M/B preto 7965
3911500000 - Endurecedor Poliuretano 6634

Diluente Recomendado:
4505000000 - Diluente Dilpur 6983 - Temperatura ambiente: 12° C a 23°C
4508000000 - Diluente 8461/D Retardador - Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

Diluente de Limpeza
4410000000 - Diluente Limpeza 10906 ou
4401000000 - Diluente Celuloso 106

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Preto
Aspecto/Brilho da película seca	Acetinado, Opaco
Viscosidade (Ford4, 20°C)	55±5”
Massa Volúmica (20°)	0,97±0,02 Kg/L
Brilho 60°	42±5 (vidro) 50±5 (MDF)
Teor de Sólidos	ca. 37%
COV	ca. 63% (na forma de fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
Preparar previamente com Subcapas de base poliéster ou base poliuretano.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, airmix
Proporção de Mistura	2:1 (em Peso / Volume) Lacamil 2 M/B preto 7965 : End. Pol.6634 Teor de sólidos na mistura: 33 ± 2% Viscosidade da mistura: 25 ± 2” (Ford4, 20°C)
Diluição Recomendada	4505000000 - Diluente Dilpur 6983: 10% - 15% 4508000000 - Diluente 8461/D Retardador: 10% - 15% (em situações de temperatura ambiente elevada)
Tempo de Vida Útil da Mistura	3 horas
Secagem (20ºC, 60% H.R.)	Superficial: ca. 30 minutos Seco ao Tacto: ca. 90 minutos Secagem em Profundidade ca.: 12 horas

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

LACAMIL 2 MB PRETO 7965

CÓD. 2202520100

	Espessura por Demão	Pistola Convencional Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m^2): 130 - 150 Diluente: 10-15 % Pistola Airmix Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m^2): 130 - 150 Diluente: 10-15%
	Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Lixagem e despoeiramento do MDF ou madeira
– Aplicar uma a duas demãos de Subcapa Lacamil 12901 ou Subcapa Poliacrilica 9308 preto com intervalo mínimo de 4 horas e lixagem intermédia
– Efectuar lixagem da 2ª demão no dia seguinte com lixa nº 320, seguida de lixa nº400
– Acabamento com Esmalte Lacamil 2 M/B preto 7965.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Lacamil 2 M/B Preto 7965: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedor Poliuretano: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1 e 5 Kg.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Lacamil 2 M/B Preto 7965 pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente Celuloso 106 ou Diluente de Limpeza 10906.
Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.
Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Maio de 2025

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia