

VERNIZ MARÍTIMO

CÓD.380420

DESCRIÇÃO	Verniz formulado à base de resina alquídica longa, uretanada.	
UTILIZAÇÃO	Verniz para construção civil indicado especialmente para exterior em substratos de madeira nova ou com verniz velho, conferindo excelente resistência em ambientes agressivos especialmente naqueles em que o principal fator é um elevado índice de humidade atmosférica com grande concentração de sais em solução. Pode ser usado na construção civil, em instalações portuárias, em barcos (obras mortas) e em pré-fabricados.	
PROPRIEDADES	Aspeto brilhante, confere excelente acabamento decorativo Excelente poder de impregnação Boa resistência aos raios UV Boa elasticidade quer permite acompanhar os movimentos naturais da madeira	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Brilhante
	Brilho (60°, em vidro, após 24h)	> 90 UB
	Cor	Incolor
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/e): 400 g/l Contém, no máximo, 400 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	10 - 12 m²/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	0,75, 5 e 25 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Madeira nova	Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão. Bolear as arestas vivas; Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.
	Madeira previamente envernizada	Remover o verniz velho não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha de aço. Bolear as arestas; Limpar as poeiras da limpeza com um espanador ou aspirador.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	1 demão
	Diluição	5% DILUENTE SINTÉTICO ESPECIAL
	Modo de aplicação	Aplicação de 1 demão de VERNIZ MARÍTIMO; Efetuar manutenção regular ao fim de 12 meses (ou menos, dependendo da agressividade do meio ambiente e da exposição da

VERNIZ MARÍTIMO

CÓD.380420

	madeira), com limpeza da superfície e nova demão.	
Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
	Humidade relativa	inferior a 80%
	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.	
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTÉTICO ESPECIAL, DILUENTE CELULOSO 106 ou DILUENTE 10906.	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
REVISÃO	FEVEREIRO 2025	